

R1048



R1049




R1052



R1053




R1054



R1055



R1056












R1059



R1064



| | |
|---------------------------|--------------------|
| Composition | 100 % polyester |
| Soudable | Non |
| Entretien | Brosse, aspirateur |
| Sens d'enroulement | Vertical |

| Recto | Réf. rouleaux | Poids (en g/m²) | Épaisseur (en mm) | Largeur de laize (mm) | Transmission solaire | Réflexion solaire | Absorption solaire | g _{tot} | Transmission lumière visible | Filtration |
|---|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|
|  | R1048 | 155 | 0.50 | 2340 | 49 % | 48 % | 3 % | 0,42 | 50 % | Filtrant |
|  | R1049 | 380 | 0.64 | 2800 | 0 % | 77 % | 23 % | 0,24 | 0 % | Occultant |
|  | R1052 | 305 | 0.61 | 2400 | 2 % | 62 % | 36 % | 0,25 | 1 % | Semi occultant |
|  | R1053 | 305 | 0.61 | 2400 | 2 % | 61 % | 37 % | 0,25 | 0 % | Semi occultant |
|  | R1054 | 305 | 0.61 | 2400 | 0 % | 58 % | 42 % | 0,25 | 0 % | Semi occultant |
|  | R1055 | 305 | 0.61 | 2400 | 0 % | 60 % | 40 % | 0,25 | 0 % | Semi occultant |
|  | R1056 | 131 | 0.30 | 2600 | 25 % | 42 % | 33 % | 0,27 | 14 % | Filtrant |
|  | R1059 | 80 | 0.35 | 2100 | 61 % | 33 % | 6 % | 0,29 | 62 % | Transparent |
|  | R1064 | 121 | 0.26 | 2450 | 37 % | 46 % | 17 % | 0,27 | 33 % | Filtrant |