

Plissé Structuré

filtersun




PED100



PED101




PED102



PED103



PED104




PED105



PED106



PED108



PED107



PED109










Autre
Tarif 3



Intérieur

Soudable

Recto	Réf.	Composition	Entretien	Largeur de laize (mm)	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible	Filtration
	PED100	50 % Acrylique - 50% Polyester	lavable à la main	2350	37 %	57 %	6 %	0,39	13 %	Semi occultant
	PED101	100 % Polyester	lavable à la main	2350	39 %	54 %	7 %	0,40	30 %	Semi occultant
	PED102	100 % Polyester	lavable à la main	2350	57 %	36 %	7 %	0,46	41 %	Filtrant
	PED103	100 % Polyester	lavable à la main	2350	27 %	43 %	30 %	0,43	14 %	Semi occultant
	PED104	50 % Acrylique - 50 % Polyester	lavable à la main	2350	27 %	44 %	29 %	0,43	8 %	Semi occultant
	PED105	100 % Polyester	Epongeable	2330	58 %	11 %	52 %		51 %	Transparent
	PED106	100 % Polyester	lavable à la main	2350	11 %	28 %	61 %	0,48	7 %	Semi occultant

Recto	Réf.	Composition	Entretien	Largeur de laize (mm)	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g _{tot}	Transmission lumière visible	Filtration
	PED108	100 % Polyester	lavable à la main	2350	9 %	27 %	64 %	0,48	4 %	Semi occultant
	PED107	100 % Polyester	lavable à la main	2350	56 %	32 %	12 %	0,47	40 %	Filtrant
	PED109	100 % Polyester	lavable à la main	2300	47 %	28 %	25 %	0,49	33 %	Transparent