




AC001




AC002




AC301




AC401



AC003



AC901



AC904



<b>Poids (en g/m<sup>2</sup>)</b>	520
<b>Épaisseur (en mm)</b>	0.70
<b>Coeff. ouverture (en %)</b>	5.00
<b>Soudable</b>	Oui
<b>Entretien</b>	Épongeable
<b>Sens d'enroulement</b>	Vertical et horizontal
<b>Largeur de laize (mm)</b>	3000

Recto	Réf. rouleaux	Composition	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g <sub>tot</sub>	Transmission lumière visible
	AC001	27 % Polyester - 73 % PVC	20 %	67 %	13 %	0,35	17 %
	AC002	27 % Polyester - 73 % PVC	19 %	57 %	24 %	0,39	16 %
	AC301	27 % Polyester - 73 % PVC	12 %	28 %	60 %	0,48	10 %
	AC401	27 % Polyester - 73 % PVC	11 %	14 %	75 %	0,52	9 %
	AC003	27 % Polyester - 73 % PVC	13 %	44 %	43 %	0,43	10 %
	AC901	27 % Polyester - 73 % PVC	8 %	4 %	88 %	0,56	8 %
	AC904	27% PES - 73% PVC	7	10	83	0,54	7