




AC001




AC002




AC301




AC401



AC003



AC901



AC904



|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Poids (en g/m<sup>2</sup>)</b> | 520                    |
| <b>Épaisseur (en mm)</b>          | 0.70                   |
| <b>Coeff. ouverture (en %)</b>    | 5.00                   |
| <b>Soudable</b>                   | Oui                    |
| <b>Entretien</b>                  | Épongeable             |
| <b>Sens d'enroulement</b>         | Vertical et horizontal |
| <b>Largeur de laize (mm)</b>      | 3000                   |

| Recto | Réf. rouleaux | Composition               | Transmission solaire | Réflexion solaire | Absorption solaire | g <sub>tot</sub> | Transmission lumière visible |
|-------|---------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
|       | AC001         | 27 % Polyester - 73 % PVC | 20 %                 | 67 %              | 13 %               | 0,35             | 17 %                         |
|       | AC002         | 27 % Polyester - 73 % PVC | 19 %                 | 57 %              | 24 %               | 0,39             | 16 %                         |
|       | AC301         | 27 % Polyester - 73 % PVC | 12 %                 | 28 %              | 60 %               | 0,48             | 10 %                         |
|       | AC401         | 27 % Polyester - 73 % PVC | 11 %                 | 14 %              | 75 %               | 0,52             | 9 %                          |
|       | AC003         | 27 % Polyester - 73 % PVC | 13 %                 | 44 %              | 43 %               | 0,43             | 10 %                         |
|       | AC901         | 27 % Polyester - 73 % PVC | 8 %                  | 4 %               | 88 %               | 0,56             | 8 %                          |
|       | AC904         | 27% PES - 73% PVC         | 7                    | 10                | 83                 | 0,54             | 7                            |