

Screen Archi Extérieur


filtersun




AC001




AC002




AC301




AC401



AC003



AC901



AC904




Rouleau extérieur
Tarif A


Extérieur


Filtrant


M1

Poids (en g/m²)	520
Épaisseur (en mm)	0.70
Coeff. ouverture (en %)	5.00
Soudable	Oui
Entretien	Épongeable
Sens d'enroulement	Vertical et horizontal
Largeur de laize (mm)	3000

Recto	Réf. rouleaux	Composition	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	AC001	27 % Polyester – 73 % PVC	20 %	67 %	13 %	0,35	17 %
	AC002	27 % Polyester – 73 % PVC	19 %	57 %	24 %	0,39	16 %
	AC301	27 % Polyester – 73 % PVC	12 %	28 %	60 %	0,48	10 %
	AC401	27 % Polyester – 73 % PVC	11 %	14 %	75 %	0,52	9 %
	AC003	27 % Polyester – 73 % PVC	13 %	44 %	43 %	0,43	10 %
	AC901	27 % Polyester – 73 % PVC	8 %	4 %	88 %	0,56	8 %
	AC904	27% PES - 73% PVC	7	10	83	0,54	7