Screen Natté 10 %

filtersun

R1400



R1401



R1402



R1403

R1404



R1405

Rouleau intérieur
Tarif 5

Paroi japonaise
Tarif D

Intérieur

Filtrant

M1

Poids (en g/m²)	340
Épaisseur (en mm)	0.45
Coeff. ouverture (en %)	10.00
Composition	36 % fibre de verre - 64 % PVC
Soudable	Oui
Entretien	Épongeable
Sens d'enroulement	Vertical et horizontal
Largeur de laize (mm)	2500

Recto	Réf. rouleaux	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	R1400	28 %	62 %	10 %	0,32	27 %
	R1401	27 %	56 %	17 %	0,36	25 %
	R1402	25 %	50 %	25 %	0,38	22 %
	R1403	24 %	37 %	39 %	0,43	21 %
	R1404	11 %	9 %	80 %	0,54	10 %
	R1405	10 %	5 %	85 %	0,56	10 %