



Soltis 92


filtersun



92-2012



92-2043



92-2044



92-2045



92-2046



92-2047



92-2048



92-2051



92-2068



92-2074



92-2135



92-2149



92-2157



92-2158



92-2160



92-2166



92-2167



92-2171



92-2175



92-8056



92-8204



92-8255



92-50265



92-50266



92-50272



92-50273



92-50274



92-50303


92-50843



92-50850


92-50690



92-51176




92-51177




92-51178




92-51179



92-51180



92-51181



92-51182


Rouleau intérieur
Tarif 5 - Plus value : 18.18 € / m²


Rouleau extérieur
Tarif C



Intérieur / Extérieur




Filtrant





M1


Euroclass B-s2,d0

Poids (en g/m²)	420
Épaisseur (en mm)	0.45
Coeff. ouverture (en %)	4.00
Composition	40 % Polyester - 60 % Plastisol
Soudable	Oui
Entretien	Épongeable
Sens d'enroulement	Vertical et horizontal

Recto	Réf. rouleaux	Largeur de laize (mm)	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	92-2012	2670	7 %	30 %	63 %	0,04	5 %
	92-2043	2670	4 %	13 %	83 %	0,04	4 %
	92-2044	2670	19 %	68 %	13 %	0,07	3 %
	92-2045	2670	4 %	35 %	61 %	0,03	4 %
	92-2046	2670	12 %	63 %	25 %	0,05	4 %
	92-2047	2670	5 %	8 %	87 %	0,04	4 %
	92-2048	2670	8 %	46 %	8 %	0,04	3 %
	92-2051	2670	12 %	70 %	18 %	0,05	4 %
	92-2068	1770	4 %	8 %	88 %	0,04	4 %
	92-2074	2670	4 %	25 %	71 %	0,03	4 %

Recto	Réf. rouleaux	Largeur de laize (mm)	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	92-2135	2670	11 %	46 %	43 %	0,04	4 %
	92-2149	1770	3 %	14 %	83 %	0,04	3 %
	92-2157	1770	15 %	51 %	34 %	0,05	3 %
	92-2158	1770	7 %	28 %	65 %	0,03	4 %
	92-2160	1770	11 %	36 %	53 %	0,04	5 %
	92-2166	1770	21 %	54 %	25 %	0,07	4 %
	92-2167	2670	6 %	19 %	75 %	0,04	5 %
	92-2171	2670	8 %	41 %	51 %	0,04	4 %
	92-2175	2670	19 %	65 %	16 %	0,07	4 %
	92-8056	1770	2 %	10 %	88 %	0,03	2 %
	92-8204	1770	21 %	45 %	34 %	0,06	5 %
	92-8255	1770	12 %	28 %	60 %	0,05	3 %
	92-50265	2670	9 %	49 %	42 %	0,04	3 %
	92-50266	1770	4 %	19 %	77 %	0,03	3 %

Recto	Réf. rouleaux	Largeur de laize (mm)	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	92-50272	2670	12 %	55 %	33 %	0,05	3 %
	92-50273	1770	8 %	42 %	50 %	0,04	3 %
	92-50274	1770	8 %	35 %	57 %	0,04	3 %
	92-50303	2670	15 %	63 %	22 %	0,05	10 %
	92-50843	2670	13 %	62 %	25 %	0,05	10 %
	92-50850	2670	5 %	31 %	64 %	0,03	3 %
	92-50690	2670	17 %	73 %	10 %	0,06	15 %
	92-51176	2670	3 %	5 %	92 %	0,03	3 %
	92-51177	2670	3 %	18 %	79 %	0,03	3 %
	92-51178	1770	5 %	20 %	75 %	0,03	4 %
	92-51179	1770	6 %	29 %	65 %	0,03	4 %
	92-51180	1770	6 %	27 %	67 %	0,03	3 %
	92-51181	1770	4 %	17 %	79 %	0,03	3 %
	92-51182	1770	8 %	26 %	66 %	0,03	4 %