









Screen intérieur 5%

					
Rouleau Cat. 5	BV 89 / 127 Cat. 5	Paroi japonaise Cat. D	Intérieur	Filtrant	M1
Poids	390 g/m ²		Composition		
Épaisseur	0,50 mm		36 % fibre de verre – 64 % PVC		
Coefficient d'ouverture	5 %		Soudable		Oui
Laize	2 500 mm		Entretien		Épongeable

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	Gtot* selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible Tvn-n	Réf. BV	Réf. Rouleau
21 %	67 %	12 %	0,31	21 %	B1620	R1620
22 %	60 %	18 %	0,33	20 %	B1621	R1621
18 %	52 %	30 %	0,37	16 %	B1622	R1622
17 %	41 %	42 %	0,42	15 %	B1624	R1624
16 %	34 %	50 %	0,44	14 %	B1625	R1625
12 %	29 %	59 %	0,48	10 %	B1626	R1626
7 %	12 %	81 %	0,53	6 %	B1629	R1629
6 %	12 %	82 %	0,53	5 %	B1627	R1627
5 %	6 %	89 %	0,55	6 %	B1630	R1630
4 %	5 %	91 %	0,56	4 %	B1628	R1628