



Archi Screen Extérieur

			
Rouleau Cat. A	Extérieur	Filtrant	M1
Poids	520 g/m ²		
Épaisseur	0,70 mm		
Coefficient d'ouverture	5 %		
Composition	27 % Polyester – 73 % PVC		
Laize	2 500 mm		
Soudable	Oui		
Entretien	Épongeable		

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g _{tot} * selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T _{vn-n}	Réf. Rouleau
20 %	67 %	13 %	0,35	17 %	AC001
19 %	57 %	24 %	0,39	16 %	AC002
12 %	28 %	60 %	0,48	10 %	AC301
11 %	14 %	75 %	0,52	9 %	AC401
13 %	44 %	43 %	0,43	10 %	AC003
7 %	10 %	83 %	0,54	7 %	AC904
8 %	4 %	88 %	0,56	8 %	AC901