








Etamine

				
BV 89 mm Cat. 5	Rouleau Cat. 3	Paroi japonaise Cat. C	Intérieur	Transparent
Poids	100 g/m ²			
Épaisseur	0,33 mm			
Composition	100 % Trevira CS			
Laize	3 000 mm			
Soudable	Non			
Entretien	Épongeable			

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g _{tot} * selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T _{v-n}	Réf. Rouleau
58 %	38 %	4 %	0,54	59 %	ER001
58 %	36 %	6 %	0,55	58 %	ER002
52 %	30 %	18 %	0,58	45 %	ER003
44 %	26 %	30 %	0,59	33 %	ER004
48 %	29 %	23 %	0,58	39 %	ER005
45 %	22 %	33 %	0,61	32 %	ER006